



de	Anlage zur Herstellerinformation	pt	Anexo às informações do utilizador
en	Annex to manufacturer information	sl	Priloga k informacijam o izdelavi
fr	Annexe aux informations destinées aux utilisateurs	uk	Додаток до інформації виробника
es	Anexo a la información del fabricante	hr	Dodatak informacijama za korisnike
it	Allegato alle informazioni sul produttore	el	Παράρτημα στις πληροφορίες κατασκευαστή
nl	Bijlage bij de producentinformatie	no	Vedlegg til informasjon om produsenten
sv	Bilaga till tillverkarinformation	et	Tootja teabe lisa
da	Bilag til producentinformation	lt	Gamintojui skirtos informacijos priedas
pl	Załącznik do informacji od producenta	lv	Pielikums informācijai lietotājam
cs	Příloha k informacím výrobce	sr	Prilog korisničkim informacijama
hu	Melléklet a gyártói információhoz	fi	Liite valmistajan tiedoista
bg	Приложение към информацията за производителя	tr	Üretici bilgisi eki
ro	Anexă la informațiile pentru utilizator	jpn	メーカー情報の付属資料
sk	Príloha k informáciám od výrobcu	ar	ملحق معلومات الشركة المصنعة

Chemikalienschutzkleidung Typ 6 EN 13034:2005+A1:2009

Die Schutzkleidung wird hergestellt aus:
99% Polyester / 1% antistatische Komponente, 290 gr/m²

Anforderungen an den Oberstoff der Bekleidung gemäß EN 14325:2004

Anforderungsmerkmal	Einstufung der Leistungsklassen	
Abriebfestigkeit	6 von 6	
Höchstzugkraft	6 von 6	
Weiterreißfestigkeit	5 von 6	
Durchstichfestigkeit	2 von 6	
Penetrationsbeständigkeit	Penetrationsindex P	Abweisungsindex R
H2SO4-30%	0 von 3	3 von 3
NaOH-10%	0 von 3	3 von 3
o-Xylen (unverdünnt)	0 von 3	2 von 3
Butan-1-ol (unverdünnt)	0 von 3	2 von 3
Nahthöchstzugkraft	5 von 6	
Maßänderung nach 5 Wäschen	erfüllt	

Protective clothing against liquid chemicals Type 6 EN 13034:2005+A1:2009

The protective clothing is manufactured from:
99% polyester / 1% anti-static component, 290 gr/m²

Requirements for outer fabric of the clothing according to EN 14325:2004

Required property	Classification of performance classes	
Abrasion resistance	6 of 6	
Tensile strength	6 of 6	
Tear resistance	5 of 6	
Puncture resistance	2 of 6	
Penetration resistance	Penetration index P	Repellent index R
H2SO4-30%	0 of 3	3 of 3
NaOH-10%	0 of 3	3 of 3
o-xylene (undiluted)	0 of 3	2 of 3
Butan-1-ol (undiluted)	0 of 3	2 of 3
Tensile strength of the seams	5 of 6	
Dimensional change after 5 washing cycles	Pass	

Vêtements de protection contre les produits chimiques de type 6 NF EN 13034:2005+A1:2009

Le vêtement de protection est fabriqué à partir de :
99 % polyester / 1 % composants antistatiques 290 gr/m²

Exigences concernant le tissu extérieur du vêtement conformément à la norme NF EN 14325:2004

Exigences de performances	Appartenance aux classes de performance	
Résistance à l'abrasion	6 sur 6	
Résistance à la traction	6 sur 6	
Résistance à la déchirure	5 sur 6	
Résistance à la perforation	2 sur 6	
Résistance à la pénétration	Indice de pénétration P	Indice de répulsion R
Acide sulfurique - 30 %	0 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium - 10 %	0 sur 3	3 sur 3
o-Xylène (non dilué)	0 sur 3	2 sur 3
Butane-1-ol (non dilué)	0 sur 3	2 sur 3
Résistance des coutures	5 sur 6	
Variation des dimensions après 5 lavages	rempli	

Ropa de protección contra productos químicos tipo 6 EN 13034:2005+A1:2009

La ropa de protección está fabricada de:
99 % poliéster / 1 % componentes antiestáticos, 290 gr/m²

Requisitos del tejido exterior de la ropa de protección según EN 14325:2004

Características de los requisitos	Clasificación de las clases de rendimiento	
Resistencia a la abrasión	6 de 6	
Fuerza de tracción	6 de 6	
Resistencia al desgarre	5 de 6	
Resistencia a la perforación	2 de 6	
Resistencia a la penetración	Índice de penetración P	Índice de repelencia
H2SO4-30 %	0 de 3	3 de 3
NaOH-10 %	0 de 3	3 de 3
o-Xileno (sin diluir)	0 de 3	2 de 3
Butan-1-ol (sin diluir)	0 de 3	2 de 3
Fuerza de tracción de las costuras	5 de 6	
Cambio dimensional tras 5 lavados	conforme	

Indumenti di protezione contro il rischio chimico tipo 6 EN 13034:2005+A1:2009

Gli indumenti protettivi sono fabbricati in:
99% poliestere / 1% componente antistatico, 290 gr/m²

Requisiti del materiale esterno dell'indumento definiti dalla norma EN 14325:2004

Requisito	Classificazione secondo le classi di prestazione	
Resistenza all'abrasione	6 di 6	
Trazione massima	6 di 6	
Resistenza allo strappo	5 di 6	
Resistenza alla perforazione	2 di 6	
Resistenza alla penetrazione	Indice di penetrazione P	Indice di impermeabilità R
H2SO4-30%	0 di 3	3 di 3
NaOH-10%	0 di 3	3 di 3
o-xilene (non diluito)	0 di 3	2 di 3
Butan-1-olo (non diluito)	0 di 3	2 di 3
Forza di trazione massima cucitura	5 di 6	
Alterazione dimensionale dopo 5 lavaggi	conforme	

Beschermende kleding tegen chemicaliën type 6 EN 13034:2005+A1:2009

De beschermende kleding is vervaardigd uit:
99% polyester / 1% antistatische component, 290 gr/m²

Eisen aan het bovenmateriaal van de kleding volgens EN 14325:2004

Kenmerk vereiste	Indeling van de prestatieniveaus	
Slijtvastheid	6 van 6	
Hoogste trekkracht	6 van 6	
Scheurbestendigheid	5 van 6	
Doorsteekbestendigheid	2 van 6	
Penetratiebestendigheid	Penetratie-index P	Afstotingsindex R
H2SO4-30%	0 van 3	3 van 3
NaOH-10%	0 van 3	3 van 3
o-xyleen (onverdund)	0 van 3	2 van 3
Butaan-1-ol (onverdund)	0 van 3	2 van 3
Naadtrekkracht max.	5 van 6	
Maatverandering na 5 wasbeurten	voldaan	

Skyddskläder mot kemikalier typ 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Detta plagg består av:

99% polyester / 1% antistatisk komponent, 290 g/m²

Krav på yttertyg för kläder enligt EN 14325:2004

Kännetecken för kraven	Klassificering av prestandaklasser	
Slitagebeständighet	6 av 6	
Dragstyrkeegenskaper	6 av 6	
Rivhållfasthet	5 av 6	
Hållfasthet mot punktering	2 av 6	
Inträngningsmotstånd	Penetrationsindex P	Avstöttningsindex R
H2SO4-30%	0 av 3	3 av 3
NaOH 10%	0 av 3	3 av 3
o- xylene (ren)	0 av 3	2 av 3
Butan-1-ol (ren)	0 av 3	2 av 3
Max. dragbeständighet hos sömmar	5 av 6	
Dimensionsförändringen efter 5 tvättar	uppfyllt	

Kemisk beskyttelsesdragt type 6 EN 13034:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædningen er fremstillet af:

99% Polyester / 1% antistatisk bestanddel, 290 gr/m²

Krav til den ydre struktur i tøjet i henhold til EN 14325:2004

Funktionskrav	Klassificering af præstationsklasserne	
slidstyrke	6 af 6	
Maksimal trækbrudstyrke	6 af 6	
rivestyrke	5 af 6	
punktering	2 af 6	
penetrationsmodstand	Penetrationsindeks P	Afvisningsindeks R
H2SO4-30%	0 af 3	3 af 3
NaOH 10%	0 af 3	3 af 3
o-xylene (ren)	0 af 3	2 af 3
Butan-1-ol (ren)	0 af 3	2 af 3
Maksimal trækbrudstyrke for sømme	5 af 6	
Dimensionsændring efter 5 vaske	opfyldt	

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami Typ 6 EN 13034:2005+A1:2009

Skład odzieży ochronnej:

99% poliesteru / 1% składnika antystatycznego, 290 g/m²

Wymagania dotyczące zewnętrznej tkaniny odzieżowej zgodnie z EN 14325:2004

Wymagana cecha	Klasyfikacja z podziałem na klasy skuteczności	
Odporność na ścieranie	6 z 6	
Odporność na rozciąganie	6 z 6	
Odporność na rozdzielanie	5 z 6	
Odporność na przebicie	2 z 6	
Odporność na przenikanie	Indeks przenikania P	Indeks odporności R
H2SO4-30%	0 z 3	3 z 3
NaOH-10%	0 z 3	3 z 3
o-Ksylen (nierozcieńczony)	0 z 3	2 z 3
Butan-1-ol (nierozcieńczony)	0 z 3	2 z 3
Wytrzymałość szwów	5 z 6	
Zmiana wymiarów po 5 praniach	spełnione	

Ochranný oděv proti chemikáliím typu 6, EN 13034:2005+A1:2009

Ochranný oděv se vyrábí z těchto materiálů:

99 % polyester / 1 % antistatické součásti, 290 g/m²

Požadavky na svrchní látku oděvu podle normy EN 14325:2004

Požadovaná vlastnost	Klasifikace výkonových tříd	
Odolnost proti otěru	6 ze 6	
Mez pevnosti v tahu	6 ze 6	
Síla v dalším trhu při roztržení	5 ze 6	
Odolnost proti propíchnutí	2 ze 6	
Odolnost proti průniku	Index průniku P	Index odpuzování R
H2SO4 – 30%	0 ze 3	3 ze 3
NaOH – 10%	0 ze 3	3 ze 3
o-xylene (nezředěný)	0 ze 3	2 ze 3
Butan-1-ol (nezředěný)	0 ze 3	2 ze 3
Mez pevnosti v tahu švu	5 ze 6	
Změna rozměrů po 5 praních	splněno	

Kémiai anyagok elleni védőruházat, 6-os típus EN 13034:2005+A1:2009

A védőruházat a következő anyagokból készült:

99% poliészter / 1% antisztatikus alkotórészek, 290 gr/m²

Ruházat felső anyaga az EN 14325:2004 követelményei szerint

Követelmény tulajdonság	Teljesítményszint besorolása	
Kopásállóság	6-ból 6	
Szakítószilárdság	6-ból 6	
Szakíthatóság	6-ból 5	
Szűrőállóság	6-ból 2	
Penetrációs ellenállás	Penetrációs index P	Elutasítási index R
H2SO4-30%	3-ból 0	3-ból 3
NaOH-10%	3-ból 0	3-ból 3
o-xilol (hígítatlan)	3-ból 0	3-ból 2
bután-1-ol (hígítatlan)	3-ból 0	3-ból 2
Varrás szakítószilárdsága	6-ból 5	
Méretváltozás 5 mosás után	megfelelt	

Защитно облекло срещу химически продукти – екипировка тип 6 EN 13034:2005+A1:2009

Защитното облекло е произведено от:

99% полиестер / 1% антистатичен компонент, 290 g/m²

Изисквания към външната тъкан на облеклото в съответствие с EN 14325:2004

Признак на изискването	Категоризиране на класовете на защита	
Устойчивост на триене	6 от 6	
Максимална сила на опън	6 от 6	
Устойчивост на разкъсване	5 от 6	
Устойчивост на прободане	2 от 6	
Устойчивост на проникване	Индекс на проникване P	Индекс на непроницаемост R
H2SO4 – 30%	0 от 3	3 от 3
NaOH – 10%	0 от 3	3 от 3
o-ксилен (неразреден)	0 от 3	2 от 3
Бутан-1-ол (неразреден)	0 от 3	2 от 3
Максимална сила на опън по шевове	5 от 6	
Изменение на размера след 5 пранета	изпълнено	

Îmbrăcămintă de protecție chimică tip 6 EN 13034:2005+A1:2009

Îmbrăcămintea de protecție este fabricată din:
99% poliester / 1 % componentă antistatică, 290 gr/m²

Cerințe privind materialul exterior al îmbrăcămintei conform EN 14325:2004

Caracteristică cerință	Clasificarea pe categorii de performanță	
Rezistența la abraziune	6 din 6	
Forță de întindere maximă	6 din 6	
Rezistența la sfâșiere	5 din 6	
Rezistența la perforare	2 din 6	
Rezistența la penetrare	Indice de penetrare P	Indice de suprimare R
H2SO4-30%	0 din 3	3 din 3
NaOH-10%	0 din 3	3 din 3
o- xilen (nediluat)	0 din 3	2 din 3
Butan-1-ol (nediluat)	0 din 3	2 din 3
Forță de întindere maximă a cusăturilor	5 din 6	
Modificare mărime după 5 spălări	îndeplinit	

Ochranný odev proti chemikáliám typu 6, EN 13034:2005+A1:2009

Ochranný odev sa vyrába z týchto materiálov:
99 % polyester / 1 % antistatické súčasti, 290 g/m²

Požiadavky na zvrškovú látku odevu podľa normy EN 14325:2004

Požadovaná vlastnosť	Klasifikácia výkonových tried	
Odolnosť proti oteru	6 zo 6	
Medza pevnosti v ťahu	6 zo 6	
Sila v ďalšom trhu pri roztrhnutí	5 zo 6	
Odolnosť proti prepichnutiu	2 zo 6	
Odolnosť proti prieniku	Index prieniku P	Index odpudzovania R
H2SO4 – 30 %	0 zo 3	3 zo 3
NaOH – 10 %	0 zo 3	3 zo 3
o-xylén (nezriedený)	0 zo 3	2 zo 3
Bután-1-ol (nezriedený)	0 zo 3	2 zo 3
Medza pevnosti v ťahu švu	5 zo 6	
Zmena rozmerov po 5 praniach	splnené	

Vestuário de proteção contra produtos químicos tipo 6 EN 13034:2005+A1:2009

O vestuário de proteção é fabricado em:
99% poliéster / 1 % componentes antiestáticos, 290 gr/m²

Requisitos do tecido exterior do vestuário de acordo com a norma EN 14325:2004

Propriedade	Categorização das classes de proteção	
Resistência ao desgaste	6 em 6	
Resistência tênsil máxima	6 em 6	
Resistência à rutura	5 em 6	
Resistência à perfuração	2 em 6	
Resistência à penetração	Índice de penetração P	Índice de repelimento R
H2SO4-30%	0 em 3	3 em 3
NaOH-10%	0 em 3	3 em 3
o-xileno (não diluído)	0 em 3	2 em 3
Butano-1-ol (não diluído)	0 em 3	2 em 3
Resistência tênsil de costura máxima	5 em 6	
Alteração dimensional após 5 lava-gens	concluído	

EN 13034:2005+A1:2009 – varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij (oprema tipa 6).

Varovalna obleka je izdelana iz naslednjih materialov:
99 % poliester / 1 % antistatične komponente, 290 gr/m²

Zahteve za zunanji material oblek v skladu s standardom EN 14325:2004

Zahteva	Razvrstitev razredov zmogljivosti	
Odpornost proti drgnjenju	6 od 6	
Največja natezna sila	6 od 6	
Pretržna trdnost	5 od 6	
Odpornost proti prebadanju	2 od 6	
Odpornost na prehajanje	Indeks prehajanja P	Indeks zavrnitve R
H2SO4 – 30 %	0 od 3	3 od 3
NaOH – 10 %	0 od 3	3 od 3
o-ksilen (nerazredčen)	0 od 3	2 od 3
Butan-1-ol (nerazredčen)	0 od 3	2 od 3
Največja natezna sila šivov	5 od 6	
Sprememba mer po 5 pranjih	izpolnjuje	

Одяг захисний. Захист від хімікатів. Тип 6 EN 13034:2005+A1:2009

Захисний одяг виготовлено з:
99 % поліестер/1 % антистатик, 290 г/м²

Вимоги до верхнього шару одягу згідно зі стандартом EN 14325:2004

Характеристика вимог	Класифікація властивостей	
Зносостійкість	6 із 6	
Розривне навантаження	6 із 6	
Опір розриву	5 із 6	
Опір проколюванню	2 із 6	
Стійкість до проникнення	Індекс проникнення P	Індекс опору R
H2SO4 – 30 %	0 із 3	3 із 3
NaOH – 10 %	0 із 3	3 із 3
Ортоксилол (нерозведений)	0 із 3	2 із 3
Бутанол-1 (нерозведений)	0 із 3	2 із 3
Розривне навантаження швів	5 із 6	
Зміна параметрів після 5 циклів прання	Норма	

Odjeća za zaštitu od kemikalija tipa 6 EN 13034:2005+A1:2009

Zaštita odjeća proizvodi se od:
99% poliestera / 1 % antistatičke komponente, 290 gr/m²

Zahtjevi za gornji materijal odjeće u skladu s normom EN 14325:2004

Zahtjev	Podjela prema klasama performansi	
Otpornost na abraziju	6 od 6	
Maksimalna vlačna čvrstoća	6 od 6	
Otpornost na daljnje kidanje	5 od 6	
Otpornost na probijanje	2 od 6	
Otpornost na propuštanje	Indeks propuštanja P	Indeks odbijanja R
H2SO4-30 %	0 od 3	3 od 3
NaOH-10 %	0 od 3	3 od 3
O-ksilen (nerazrijeđen)	0 od 3	2 od 3
Butan-1-ol (nerazrijeđen)	0 od 3	2 od 3
Maksimalna vlačna čvrstoća šava	5 od 6	
Promjena veličine nakon 5 pranja	ispunjeno	

el

Προστατευτικός ρουχισμός έναντι χημικών, τύπος 6 EN 13034:2005+A1:2009

Ο προστατευτικός ρουχισμός κατασκευάζεται από:
99% πολυεστέρα / 1% αντιστατικό υλικό, 290 gr/m²

Προδιαγραφές εξωτερικού υλικού του ρουχισμού σύμφωνα με το EN 14325:2004

Χαρακτηριστικό προδιαγραφών	Ταξινόμηση των κατηγοριών απόδοσης	
Αντοχή στην τριβή	6 από 6	
Μέγιστη εφελκυστική αντοχή	6 από 6	
Αντοχή στη ρήξη	5 από 6	
Αντοχή στη διάτρηση	2 από 6	
Αντοχή στη διαπερατότητα	Δείκτης διαπερατότητας P	Δείκτης απώθησης R
H2SO4-30%	0 από 3	3 από 3
NaOH-10%	0 από 3	3 από 3
Ορθοξυλénio (αδιάλυτο)	0 από 3	2 από 3
1-βουτανόλη (αδιάλυτη)	0 από 3	2 από 3
Μέγιστη εφελκυστική αντοχή ραφής	5 από 6	
Μεταβολή μεγέθους μετά από 5 πλύσεις	πληρούται	

no

Verneklær mot kjemikalier Type 6 EN 13034:2005+A1:2009

Verneklærne er laget av:
99% polyester / 1% anti-statiske komponent, 290 gr / m²

Krav til klærnes ytterstoff i henhold til EN 14325:2004

Nødvendige funksjoner	Klassifisering av ytelsesklasser	
Abrasjonsmotstand	6 av 6	
Maksimal strekkfasthet	6 av 6	
Rivefasthet	5 av 6	
Punkteringsbestandighet	2 av 6	
Penetrasjonsbestandighet	Penetreringsindeks P	Avvisningsindeks R
H2SO4-30%	0 av 3	3 av 3
NaOH-10%	0 av 3	3 av 3
o- Xylen (ufortynnet)	0 av 3	2 av 3
Butan-1-ol (uforynnet)	0 av 3	2 av 3
Søm bruddstyrke	5 av 6	
Målendring etter 5 vasker	oppfylt	

et

Kemikaalidevastane kaitserietus (tüüp 6) EN 13034:2005+A1:2009

Kaitserietus on valmistatud järgmistest materjalidest:
99% polüester / 1% antistaatilised komponendid, 290 gr/m²

Riietuse pealmise kihi nõuded vastavalt standardile EN 14325:2004

Nõudetunnus	Toimivusklasside klassifikatsioon	
Kulumiskindlus	6 6-st	
Tõmbetugevus	6 6-st	
Rebenemistugevus	5 6-st	
Läbitorketugevus	2 6-st	
Läbilasketugevus	Läbilaskeindeks P	Tõrjuvusindeks R
H2SO 4–30%	0 3-st	3 3-st
NaOH-10%	0 3-st	3 3-st
o-ksüleen (lahjendamata)	0 3-st	2 3-st
butaan-1-ool (lahjendamata)	0 3-st	2 3-st
Õmbluse rebenemise tugevus	5 6-st	
Mõõtmete muutumine pärast 5 pesukorda	täidetud	

It

Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų, 6 tipas pagal EN 13034:2005+A1:2009

Apsauginė apranga pagaminta iš:
99 % poliesterio / 1 % antistatinių komponentų, 290 g/m²

Reikalavimai viršutiniam aprangos audiniui pagal EN 14325:2004

Reikalavimo charakteristika	Galios klasių priskyrimas	
Trintis	6 iš 6	
Didžiausia tempimo jėga	6 iš 6	
Atsparumas plyšimui	5 iš 6	
Atsparumas pradūrimui	2 iš 6	
Atsparumas prasiskverbimui	Prasiskverbimo indeksas P	Atmetimo indeksas R
H2SO4-30%	0 iš 3	3 iš 3
NaOH-10%	0 iš 3	3 iš 3
o- ksilenas (neskiestas)	0 iš 3	2 iš 3
Butano-1-olis (neskiestas)	0 iš 3	2 iš 3
Didžiausia siūlės tempimo jėga	5 iš 6	
Matmenų pokytis po 5 skalbimų	atitinka	

lv

Ķīmiskais aizsargapģērbis, tips 6 EN 13034:2005+A1:2009

Aizsargapģērbā izmantotie materiāli:
99% poliesteris / 1% antistatisko komponentu, 290 gr/m²

Atbilst standarta EN 14325:2004 prasībām par apģērba virskārtas materiālu

Prasība	Veiktspējas klase	
Nodilumizturība	6. no 6	
Stiepes izturība	6. no 6	
Raušanas pretestība	5. no 6	
Cauršites izturība	2. no 6	
Caurlaidība	Caurlaidības indekss P	Atgrūšanas indekss R
H2SO4, 30%	0. no 3	3. no 3
NaOH, 10%	0. no 3	3. no 3
o-ksilēns (neatšķaidīts)	0. no 3	2. no 3
Butan-1-ols (neatšķaidīts)	0. no 3	2. no 3
Šuvju stiepes izturība	5. no 6	
Izmēru izmaiņas pēc 5 mazgāšanas reizēm	apmierinošas	

sr

Zaštitna odeća od hemikalija tip 6 EN 13034:2005+A1:2009

Zaštitna odeća se proizvodi od:
99% poliester / 1% antistatičke komponente, 290 gr/m²

Zahtevi za spoljnu tkaninu odeće prema EN 14325:2004

Karakteristika zahteva	Klasifikacija klase performansi	
Otpornost na habanje	6 od 6	
Najveća zatezna snaga	6 od 6	
Otpornost na cepanje	5 od 6	
Otpornost na probadanje	2 od 6	
Otpornost na probijanje	Indeks probijanja P	Indeks odbijanja R
H2SO4-30%	0 od 3	3 od 3
NaOH-10%	0 od 3	3 od 3
o- ksilen (nerazređen)	0 od 3	2 od 3
Butan-1-ol (nerazređen)	0 od 3	2 od 3
Najveća sila povlačenja šavova	5 od 6	
Promena dimenzija posle 5 pranja	ispunjava	

Suojavaatetus kemikaaleja vastaan 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Suojavaate on valmistettu:
99 % polyesteriä / 1 % antistaattinen komponentti, 290 g/m²

Päälliskangas standardin EN 14325:2004 mukainen

Vähittäisominaisuus	Kestävyystason luokitus	
kulutuskkestävyys	6 – 6	
Korkein vetolujuus	6 – 6	
repäisylujuus	5 – 6	
Läpäisylujuus	2 – 6	
Puhkaisulujuus	Läpätunkeutuvuus P	Hylkimisindeksi R
H2SO4-30 %	0 – 3	3 – 3
NaOH-10 %	0 – 3	3 – 3
o- ksyleeni (laimentamaton)	0 – 3	2 – 3
Butan-1-oli (laimentamaton)	0 – 3	2 – 3
Sauman korkein vetovoima	5 – 6	
Mittojen muutos 5 pesukerran jäl- keen	suoritettu	

Sıvı kimyasallara karşı koruyucu kıyafet Tip 6 EN 13034:2005+A1:2009

Koruyucu kıyafet şunlardan üretilmiştir:
%99 polyester / %1 anti-statik bileşen, 290 gr/m²

EN 14325:2004'e göre kıyafetin dış kumaş gereksinimleri

Gereken özellik	Performans sınıflarının tasnifi	
Aşınma direnci	6/6	
Gerilme direnci	6/6	
Yırtılma direnci	5/6	
Delinme direnci	2/6	
Nüfuz direnci	Nüfuz indeksi P	İtçilik indeksi R
H2SO4-%30	0/3	3/3
NaOH-%10	0/3	3/3
oksilen (seyreltilmemiş)	0/3	2/3
Bütanol (seyreltilmemiş)	0/3	2/3
Dikişlerin gerilme direnci	5/6	
5 yıkama sonrası boyut değişikliği	Geçti	

液体化学薬品タイプ6からの防護服 EN 13034:2005+A1:2009

防護服の素材:
99% ポリエステル / 1% 帯電防止成分、290 gr/m²

EN 14325:2004に準拠する衣類の表地の要件

必要な特性	性能クラスの分類	
耐摩耗性	6/6	
抗張力	6/6	
引裂抵抗	5/6	
穿刺抵抗	2/6	
貫入抵抗	貫入指数P	防虫指数R
硫酸-30%	0/3	3/3
水酸化ナトリウム-10%	0/3	3/3
o-キシレン(原液)	0/3	2/3
1-ブタノール(原液)	0/3	2/3
縫い目の抗張力	5/6	
5回の洗濯サイクル後の寸法変化	合格	


الملابس الواقية المضادة للمواد الكيميائية السائلة من نوع 6 EN 13034:2005+A1:2009

تم تصنيع الملابس الواقية من:
99% بوليستر / 1% عنصر مضاد للشحنات الساكنة، 290 جيبية/متر مربع

المتطلبات الخاصة للنسيج الخارجي للملابس وفقًا للمعيار EN 14325:2004

مستويات الأداء والتصنيف		الخاصية المطلوبة
6 من 6		مقاومة الكشط
6 من 6		قوة الشد
6 من 5		مقاومة التمزق
6 من 2		مقاومة الثقب
مؤشر الطرد R	مؤشر الاختراق P	مقاومة الاختراق
3 من 3	0 من 3	حمض الكبريتيك 30%- (H2SO4)
3 من 3	0 من 3	هيدروكسيد الصوديوم 10%- (NaOH)
3 من 2	0 من 3	أورثو-زيلين (غير المخفف)
3 من 2	0 من 3	1-بوتانول (غير المخفف)
6 من 5		قوة شد الدرزات
مقبول		التغير في الأبعاد بعد 5 دورات غسيل

uvex



protecting people